

ADESIVER 501 EP

Двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый клей для деревянных полов, не содержащий растворителей.



Описание:

ADESIVER 501 EP - двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый клей без запаха, не содержащий растворителей и воды. Классифицируется как "ТВЕРДОЭЛАСТИЧНЫЙ" в соответствии с ISO 178.

Подходит для укладки всех видов древесины, любого размера, включая штучный паркет, без предварительной укладки деревянных балок. Необходима предварительная соответствующая обработка непитывающих оснований (керамика, плитка, мрамор, грес и т.д.). Подходит для укладки на тёплый пол.

Характеристики:

Соотношение компонентов:	9/1
Температура применения:	+10°C ÷ +25°C
Инструменты:	зубчатый шпатель №5
Время использования:	2 часа (при 20°C и относительной влажности 65%)
Отверждение:	36-48 часов
Расход:	1200-1800 г/м ² в зависимости от основания пола
Цвет:	дуб, орех
Прочность на сдвиг (ISO 17178, стр.4.4)	>2 Н/мм ²
Относительное удлинение при сдвиге (ISO 17178, стр.4.4)	>0,5
Хранение:	1 год (в оригинальной закрытой таре, при температуре +10°C-+25°C)
Упаковка:	12кг (11,25+1,25)
Очистка инструмента:	Разбавитель DMC 50, ацетон

Как использовать:

Перед использованием хорошо встряхните.

После смешивания двух компонентов равномерно распределите Adesiver 501 EP зубчатым шпателем по чистому основанию пола, избегая попадания пыли. Приступайте к укладке, следя за тем, чтобы деревянные плитки были правильно уложены и аккуратно забиты молотком, для того, чтобы клей хорошо прилипал ко всей поверхности.

Идеальная адгезия к основанию пола обеспечивается, если не менее 65% каждого деревянного компонента находится в непосредственном контакте с клеем. При наличии пылеобразующих и пористых оснований рекомендуется сначала нанести один слой PRYMER A, PRYMER PUB 77, PRYMER SF 1105, PRYMER FAST 500 или PRYMER 100. После полного высыхания обработанной поверхности приступайте к нанесению клея. При наличии влажных оснований рекомендуется сначала нанести PRYMER PUB 77, PRYMER FAST 500, PRYMER SF 1105, PRYMER 100, PRYMER EPOX WETT или PRYMER WB 328 S. Если деревянный пол должен быть

уложен на стеклянные поверхности (керамическая плитка, эмалированная плитка, полированный мрамор и т.д.), удалите и очистите поверхность от пыли, песка, клея и воска. Нанесите тканью средство для улучшения адгезии DILUENTE APA, соблюдая правильное время нанесения (см. технический паспорт), затем нанесите ADESIVER 501 EP. Последующую шлифовку можно проводить через 3-4 дня, в зависимости от атмосферных условий и уровня влажности используемой породы древесины.

В случае основания из ангидрита тщательно отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 24 или 36 grit, удалите пыль и нанесите грунтовку с помощью PRYMER SF 1105 (не разбавлять) или PRYMER PUB 77 с разбавителем DILUENTE DMC 50, в соотношении 70:30. Нанесите ADESIVER 501 EP. Последующая шлифовка должна быть произведена через 3-4 дня, в зависимости от атмосферных условий и уровня влажности используемой породы древесины.

При укладке предварительно покрытых лаком деревянных полов, если древесина случайно испачкается клеем, немедленно очистите ее с помощью РАЗБАВИТЕЛЬ PULIPAR или PULIPAR W (см. технические характеристики). Рекомендуется при использовании ADESIVER 501 EP использовать все системы индивидуальной защиты.

Приготовление синтетических строительных смесей

Adesiver 501 EP, смешанный с КВАРЦЕМ (см. технические характеристики) и затем разбавленный РАЗБАВИТЕЛЕМ APA, может быть использован для приготовления раствора желаемой консистенции, в следующем соотношении (9:1). Может использоваться в качестве растворителя для приготовления синтетических строительных растворов

· Вызывает серьезное раздражение глаз · Вызывает раздражение кожи · Может вызывать кожную аллергическую реакцию
· Содержит эпоксидные компоненты. Может вызвать аллергическую реакцию
· Если необходимо обратиться к врачу, держите упаковку или этикетку продукта под рукой. Хранить в недоступном для детей месте · Не выбрасывать в окружающую среду · Надевать перчатки, защитную одежду; защищать глаза, лицо · В случае раздражения кожи или сыпи: обратиться к врачу · Утилизировать продукт/контейнер в подходящих пунктах сбора.



http://www.chimiver.com/tds/IT_ADESIVER_501_EP.pdf

Эта информация составлена на основе технических и прикладных знаний специалистов компании Chimiver и является общими рекомендациями, а не указаниями к действию. Каждый конкретный случай должен быть подвергнут практическому испытанию пользователем, который берет на себя ответственность за конечный результат работы.

ООО "Паркетные технологии" - официальный дистрибьютор продукции Chimiver на территории Республики Беларусь.
РБ, г. Минск, ул. Матусевича, д.66, пом. 156 | Тел.: +375 29 10 888 11 | parkettech.bel@gmail.com | пт.бел