

ECOFILL TECH

Однокомпонентная акриловая шпаклевка на водной основе без растворителей для деревянных полов.



Описание

ECOFILL TECH – это однокомпонентная акриловая шпатлевка на водной основе, не содержащая растворителей, которая при смешивании с пылью, образующейся при шлифовке, используется для выравнивания деревянных полов. Благодаря своей высокой вязкости ECOFILL TECH обладает превосходной заполняющей способностью, что позволяет быстро шлифовать без значительных потерь в швах. СЕРТИФИКАТ: EC1 ПЛЮС.

ECOFILL TECH внес свой вклад в достижение IQ CREDIT 4.1 в соответствии с параметрами GEV от 3 марта 2009 года, поскольку он соответствует требованиям протокола сертификации LEED (Лидерство в энергетическом и экологическом проектировании).

Характеристики:

Соотношение компонентов:	однокомпонентный
Смешивание:	15-20% шлиф.пыль - 85-80% шпатлевка
Внешний вид:	вязкая жидкость
Температура применения:	+10°C - +25°C
Инструменты:	гладкий шпатель из пластика или нержавеющей стали
Расход:	20 - 25 м²/л
Шлифовка:	60'
Хранение:	12 месяцев (в оригинальной упаковке при температуре +10°C - +25°C)
Упаковка:	5 л
Очистка инструментов:	Разбавитель DNH 40 (пока средство не высохло)

Как использовать:

Перед использованием хорошо встряхните.

После шлифования деревянного пола наждачной бумагой с зернистостью 24 или 36 и зернистостью 80 и после тщательного пылесоса нанесите гладким шпателем ECOFILL TECH, смешанный с древесной пылью, полученной при шлифовании той же древесины наждачной бумагой с зернистостью 80-100 (отрегулируйте соотношение смешивания в зависимости от размера трещин, указав выше процент).

После выравнивания проверьте необходимость дальнейшего выравнивания в случае сильно потрескавшихся полов (всегда смешивая ECOFILL TECH с тем же древесным порошком). После завершения шлифовки отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 100 и приступайте к последующим этапам шлифовки деревянного пола.

Не оставляйте скопления продукта, так как он будет долго сохнуть. В случае затирки темных пород дерева целесообразно провести предварительные пробы, чтобы проверить совместимость конечного цвета. Деревянный пол, залитый раствором ECOFILL TECH, после высыхания можно окрашивать, используя как воду, так и растворитель.

Примечание:

При затирке деревянного пола рекомендуется использовать пластиковые или стальные шпатели. С другой стороны, железные шпатели не рекомендуются, так как они могут образовать ржавчину при контакте с водой раствора, что приведет к почернению швов. В случае с древесиной с высоким содержанием дубильных веществ целесообразно провести предварительные испытания. При наличии темных пород дерева можно изменить и усилить цвет ECOFILL TECH, добавив в смесь не более 5% COLOR TECH (см. соответствующий технический паспорт).



http://www.chimiver.com/tds/IT_ECOFILL_TECH.pdf