

Технический паспорт

LIOS HARD WAX BIOIL

Высокопрочное масло-воск для древесины



Описание

LIOS HARD WAX — продукт, содержащий растительные и синтетические масла и пчелиный воск, который придает древесине естественный и однородный вид, придавая отличные водоотталкивающие характеристики, твердость и мягкость на ощупь. LIOS HARD WAX, благодаря своей высокой укрывистости и отличной проникающей способности, рекомендуется для всех изделий. LIOS HARD WAX соответствует EN 71-3 (подходит для игрушек: контакт с затвердевшей пленкой безопасен для людей и животных), DIN 53160 (стойкость к слюне и поту) и EN 13342 (стойкость к химическим веществам, моющим средствам).

Характеристики:

Температура применения:	+10°C - +25°C
Инструменты:	тряпка, щетка, однодисковая машина, валик 4 мм, резиновый валик 18/30
Возможное разбавление:	разбавитель DRV 1 или скипидар
Расход:	1л/30-35 м ² (однодисковая машина); 60-80 г/м ² (валик 4мм);
Высыхание от пыли:	3 ч
Высыхание на отлип:	6 ч
Полное отверждение:	24 ч., двигать мебель и ковры можно через 10 дней
Степень блеска:	GL 05 - GL 20
Хранение:	12 мес (в оригинальной закрытой упаковке при температуре хранения +10°C - +25°C)
Упаковка:	1 л
Очистка инструментов:	Разбавитель DRV 1

Как использовать:

Нанесение валиком:

Хорошо встряхнуть перед использованием.

Отшлифуйте и зашкурьте деревянные полы наждачной бумагой с зернистостью 100/120, затем протрите высокопрочным войлоком, чтобы получить поверхность, способную равномерно впитывать масло.

Встряхните продукт перед использованием и нанесите валиком или кистью слой HARD WAX толщиной 4 мм, следуя текстуре древесины. Через 16/24 часа (в зависимости от температуры и влажности окружающей среды) слегка отшлифуйте поверхность scotch brite или лиловым падом, а затем нанесите второй слой продукта, следуя той же процедуре, что и первый.

Нанесение однодисковой машиной:

Встряхните продукт перед использованием и равномерно распределите LIOS HARD WAX BIOIL одной кистью с белым падом, нанося продукт так, чтобы способствовать его проникновению.

Используйте тряпку или губку для обработки небольших помещений.

Через 16/24 часа (в зависимости от температуры и влажности окружающей среды) слегка отшлифуйте поверхность scotch brite или лиловым падом, а затем нанесите второй слой продукта, следуя той же процедуре, что и первый.

Промышленное применение:

Встряхните продукт перед использованием и нанесите первый слой LIOS HARD WAX BIOIL резиновым валиком твердостью 18/30, после чего пройдитесь белым падом для равномерного и облегченного проникновения продукта. Через 6-16 часов всегда наносите второй слой резиновым валиком твердостью 18/30; в этом случае проход с белым падом не нужен. Максимальная устойчивость достигается через 10 дней при 20°C и 65% отн. вл.

N.B: окончательный эффект зависит от метода нанесения, а также от нанесенного количества, например: при нанесении валиком 4 мм на пол наносится большее количество продукта, придавая древесине более плотное покрытие и насыщенный вид, чем нанесение с помощью однодисковой машины.

Обслуживание

Обычную чистку необходимо проводить с помощью «Lios Soft Balm» (см. технический паспорт); продукт поддерживается и восстанавливается путем нанесения нового слоя того же самого.

Предупреждения:

Использованные тряпки, губки и войлок (и любую шлифовальную пыль) перед утилизацией необходимо смочить водой во избежание риска самовозгорания.

- Легко воспламеняющаяся жидкость и пары ·
· Многократное воздействие может вызвать сухость или растрескивание кожи · Содержит 2-БУТАНОНОКСИМ. Это может вызвать аллергическую реакцию.
· Хранить вдали от источников тепла, искр, открытого огня, нагретых поверхностей. Не курить · НЕ вызывать рвоту · Надевать перчатки, защитную одежду; защитить глаза, лицо.



http://www.chimiver.com/tds/IT_LIOS_HARD_WAX_BIOIL.pdf

Эта информация составлена на основе технических и прикладных знаний специалистов компании Chimiver и является общими рекомендациями, а не указаниями к действию. Каждый конкретный случай должен быть подвергнут практическому испытанию пользователем, который берет на себя ответственность за конечный результат работы.

ООО "Паркетные технологии" - официальный дистрибьютор продукции Chimiver на территории Республики Беларусь.
РБ, г. Минск, ул. Матусевича, д.66, пом. 156 | Тел.: +375 29 10 888 11 | parkettech.bel@gmail.com | пт.бел