

ECOCROM

Однокомпонентная тонирующая грунтовка на водной основе для деревянных полов (эффект растворителя)



Описание

ECOCROM - это однокомпонентная тонирующая грунтовка на водной основе с высокой укрывистостью для деревянных полов, которая может использоваться в качестве первого слоя в процессе шлифовки и покрытия пола лаками на водной основе. ECOCROM придает древесине очень тёплый цвет, особенно дубу. Благодаря своему составу ECOCROM очень хорошо распределяется, что делает нанесение чрезвычайно лёгким. Он не оставляет разводов и обладает отличными шлифовальными свойствами.

Характеристики:

Соотношение компонентов:	однокомпонентная
Температура применения:	+10°C - +25°C
Инструменты:	Валик из микрофибры 8мм / кисть
Разбавление (если необходимо):	Разбавитель DR H2O
Расход:	80-120 г/м ²
Высыхание от пыли:	45 минут ⁽¹⁾
Высыхание на отлип:	1 ч 30 минут ⁽¹⁾
Шлифовка:	через 12 ч ⁽¹⁾
Перекрытие без шлифовки:	2-4 ч ⁽¹⁾
"Поджиг" древесины:	высокий
Заполняемость пор:	хорошая
Хранение:	1 год ⁽²⁾
Упаковка:	5 л
Очистка инструментов:	Разбавитель DNH 40

- 1 при температуре 20°C и относительной влажности 65%
2 в оригинальной герметичной таре, при температуре +10°C-+25°C

Как использовать:

Хорошо встряхнуть перед использованием.

ECOCROM следует наносить на предварительно зашпаклеванные, отшлифованные (бумагой 120-150 grit) и обеспыленные деревянные полы. Второй слой Есосром можно наносить через 2-4 часа после первого нанесения, без шлифования, или через 12-24 часа (после шлифования с шлифовальной бумагой 220 grit). Для того чтобы поверхность была равномерно окрашена, важно нанести 2 слоя грунтовки. Финишное покрытие должно выполняться по истечении как минимум 12 часов лаками на водной основе ECOSTAR, ECOSTAR 2K или ECOTRAFFIK 2K (см. технические характеристики).

Элементы этикетки:

Для получения дополнительной информации о безопасном использовании продукта рекомендуется ознакомиться с последней версией Паспорта безопасности.

