

ECOSTAR 2K Natural

Двухкомпонентный полиуретановый лак на водной основе с супернатуральным эффектом для деревянных полов.



Описание

ECOSTAR 2K Natural - двухкомпонентный лак на водной основе с эффектом натурального дерева для дуба и светлых пород древесины. Использование специальных смол с регулируемым pH позволяет древесине не окисляться на свету и сохранять свой цвет неизменным с течением времени. Пол, покрытый лаком ECOSTAR 2K Natural, выглядит как не покрытый лаком и имеет суперматовый вид. ECOSTAR 2K Natural обладает отличными химическими и физическими характеристиками и рекомендуется для полов с высокой проходимостью.

Характеристики:

Соотношение компонентов	10/1
Температура применения	+10°C ÷ +25°C
Нанесение	валик из микрофибры 8 мм / щётка
Разбавитель (при необходимости)	DR H2O
Расход	80 - 100 г/м ²
Высыхание от пыли	30 минут
Высыхание на отлип	2 часа
Время использования, после смешивания двух компонентов:и	2 часа
Шлифовка	через 24 часа
Перекрытие без шлифовки	через 4 - 12 часов
Степень блеска:	6-8 глосс
Химическая/физическая стойкость	превосходно
Покрытие	хорошо
"Поджиг" древесины	нет
Хранение	1 год в оригинальной упаковке при температуре + 10°C - +25°C
Упаковка	5,5 л (5+0,5)

Как использовать:

ECOSTAR 2K Natural – приготовленный в соответствии с указанным соотношением и тщательно перемешанный лак, наносится на предварительно зашпаклеванные, отшлифованные и обеспыленные деревянные полы.

При критических условиях работы (высокие температуры, низкая влажность или большие площади) рекомендуется добавлять 5-10% разбавителя: DR H2O (см. технический паспорт).

Через 24 часа тщательно отшлифуйте наждачной бумагой или сеткой зернистостью 220 и нанесите второй слой ECOSTAR 2K Natural. Для полного получения естественного эффекта желательно не использовать грунтовки и ограничиться двумя слоями продукта. Чрезмерная доза лака усилит блеск и закроет поры древесины с последующей потерей «натуральности». ECOSTAR 2K Natural особенно подходит для обработки полов из дуба или очень светлой древесины.

При нанесении очень важно, чтобы лак был очень хорошо "обработан" вдоль волокон древесины. Рекомендуется проводить предварительные испытания на каждой партии древесины. Не используйте темные эссенции (ироко, тик, венге и т. д.). Полная стабилизация цвета древесины происходит после затвердевания второго слоя продукта (48 часов).

Обычный и/или внеочередной уход за полами, обработанными ECOSTAR 2K Natural, должен выполняться продуктами линии VELUREX (см. соответствующие технические паспорта).

Интенсивный уход за полами, обработанными ECOSTAR 2K NATURAL, необходимо проводить с помощью WAX CARE Bianco (см. соответствующий технический паспорт).

Примечание: Некоторые материалы со временем могут выделять пластификаторы, которые оседают под пленкой краски, создавая несмываемые пятна или ореолы. Если окрашивается особо впитывающая и/или обожженная древесина, рекомендуется нанести слой ECOSTAR 2K SUPER OP (см. соответствующий технический паспорт).

Comp.A

Паспорт безопасности предоставляется по запросу.

Comp.B

* Вредно при вдыхании.* Может раздражать дыхательные пути.* Может вызвать аллергическую кожную реакцию.
* Содержит изоцианаты.
* Избегайте вдыхания пыли / паров / газов / тумана / паров / аэрозолей.* Носите перчатки, защитную одежду; защищать глаза, лицо.* Если вы плохо себя чувствуете, обратитесь в Токсикологический центр или к врачу.* * Держите ёмкость плотно закрытой и в хорошо проветриваемом месте.

Содержание: ГИДРОФИЛЬНЫЙ АЛИФАТИЧЕСКИЙ ПОЛИИЗОЦИАНАТ;



http://www.chimiver.com/tds/IT_ECOSTAR_2K_Natural.pdf